

LEMBAR DATA TEKNIS

SikaCeram[®]-150 CA TileFix

PEREKAT KERAMIK

DESKRIPSI

SikaCeram[®]-150 CA TileFix terdiri satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat keramik, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan, untuk mencegah keramik tidak mengangkat atau lepas.

KEGUNAAN

Untuk merekatkan keramik, marmer, granit, dan batu alam, pada berbagai aplikasi seperti di bawah :

- Dinding (hanya untuk aplikasi keramik standar)
- Lantai (untuk aplikasi semua tipe keramik)

KARAKTERISTIK / KELEBIHAN

- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk aplikasi pada lantai dan area kering
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.

INFORMASI PRODUK

Kemasan	25 kg bag
Umur Penyimpanan	9 bulan dari tanggal produksi bila disimpan dengan baik dalam kondisi kemasan dan segel orisinal, tidak terbuka dan tidak rusak.
Kondisi Penyimpanan	Simpan di tempat yang kering pada suhu antara +5 °C dan +30 °C.
Tampilan / Warna	Bubuk / Abu-abu
Massa Jenis	~1.7 kg/L

INFORMASI TEKNIS

Kuat Tarik Adhesi	28 hari	~0.5 N/mm ²	(EN 1348)
-------------------	---------	------------------------	-----------

INFORMASI APLIKASI

Perbandingan Campuran	Air : SikaCeram [®] -150 CA TileFix	6.25 – 6.75 L : 25 kg (<i>by weight</i>)
	Air : SikaCeram [®] -150 CA TileFix	1 : ± 2.5 (<i>by volume</i>)
	(sesuai dengan konsistensi yang dibutuhkan)	
Konsumsi	~5.5 m ² per 25 kg bag (dengan ketebalan 2 - 3 mm)* *tergantung permukaan substrat	

Tebal Lapisan	2 - 3 mm
Suhu Substrat	+10 °C sampai dengan +40 °C
Pot Life	~1 jam (pada suhu +30 °C)
Open Time	~20 menit (pada kondisi 25 °C/75% r.H.), tergantung jenis substrat
Lama waktu untuk penyesuaian	~20 menit setelah aplikasi (tergantung jenis substrat)
Produk yang teraplikasikan siap untuk digunakan	Waktu tunggu sebelum pengisian nat : ~24 jam

DASAR DATA PRODUK

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data yang diukur sebenarnya dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali Sika.

EKOLOGI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pengguna harus membaca Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru sebelum menggunakan produk. Lembar Data Keselamatan (SDS) memberikan informasi dan petunjuk mengenai cara aman untuk penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk kimia. Lembar Data Keselamatan (SDS) berisi data yang terkait dengan keselamatan fisik, ekologi, toksilologi, dan lainnya.

INSTRUKSI APLIKASI

KUALITAS SUBSTRAT / PRA-PERAWATAN

Permukaan beton / *screed* / plester harus bersih, keras, rata dan tidak terkontaminasi oleh minyak atau oli. Bersihkan kerak semen, debu, dan partikel yang mudah mengelupas.

Basahi permukaan substrat sampai lembab atau kondisi permukaan jenuh (SSD).

PENGADUKAN

- Tuang 6.25 – 6.75 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan SikaCeram®-150 CA TileFix secara perlahan sambil diaduk.
- Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm).

APLIKASI

- Aplikasikan dengan trowel bergerigi, lalu pasang keramik. Aplikasikan saat perekat masih dalam kondisi basah. Ukuran trowel gerigi tergantung dari ukuran keramik.
- Waktu tunggu aplikasi nat minimal 24 jam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan Sika® Tile Grout.
- Keramik tidak perlu direndam sebelum diaplikasikan.

BATASAN LOKAL

Harap dicatat bahwa sebagai hasil dari peraturan lokal tertentu, data yang dinyatakan dan digunakan sebagai rekomendasi untuk produk ini dapat berbeda untuk tiap negara. Silakan periksa Lembar Data Produk Lokal untuk data produk dan kegunaannya yang tepat.

CATATAN HUKUM

Informasi dan khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan akhir dari produk Sika, diberikan dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Sika dari produk tersebut ketika disimpan, ditangani dan diaplikasikan dengan benar dan dalam kondisi normal sesuai dengan rekomendasi Sika. Dalam prakteknya, perbedaan material, substrat dan kondisi aktual lapangan adalah faktor yang mengakibatkan tidak ada jaminan sehubungan dengan diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kewajiban yang timbul dari hubungan hukum apapun. Dapat disimpulkan baik dari informasi ini, atau dari setiap rekomendasi tertulis, atau dari saran lain yang ditawarkan, pengguna produk harus menguji kesesuaian produk untuk aplikasi dan tujuan yang dimaksud. Sika berhak untuk mengubah sifat dari produk-produknya. Hak milik dari pihak ketiga harus diperhatikan. Semua pesanan diterima sesuai dengan persyaratan penjualan dan pengiriman kami yang berlaku. Pengguna harus selalu mengacu pada Lembar Data Produk lokal terbaru untuk produk yang bersangkutan, salinan akan disediakan atas permintaan.

PT. Sika Indonesia Head Office and Manufacturing

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20
Limusunggal-Cileungsi
Bogor 16820-Indonesia
Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21
8230026



Lembar Data Teknis
SikaCeram®-150 CA TileFix
Februari 2022, Versi 01.02
021710102000000383

SikaCeram-150CATileFix-in-ID-(02-2022)-1-2.pdf

