

LEMBAR DATA TEKNIS

SikaGrout®-214-11 ID

SEMEN *GROUTING* KUAT TEKAN TINGGI, TIDAK SUSUT

DESKRIPSI

Semen *grouting* dengan keunikan mekanisme kompensasi penyusutan. Tidak mengandung logam dan klorida. Dengan perpaduan spesial dari bahan aditif *shrinkage-reducing* dan *plasticizing/water-reducing*, SikaGrout®-214-11 ID adalah material dengan penyusutan yang dikompensasi.

KEGUNAAN

Dapat digunakan untuk *grouting* dalam berbagai aplikasi:

- Untuk *grouting* struktural pelat dasar kolom, pelat dasar mesin, pemasangan angkur, pelat bantalan, panel dinding pracetak, dinding tirai.
- Berbagai fluiditas memungkinkan penempatan yang mudah: dimasukkan ke area dalam kemasan *dry pack*, aplikasi menggunakan trowel jika konsistensi sedang, aplikasi dengan metode tuang atau pompa jika konsistensi encer (*flowability* tinggi).
- Perbaikan beton dengan metode *grouting*.

KARAKTERISTIK / KELEBIHAN

- Mudah penggunaannya, hanya menambahkan air
- Konsistensi dapat diatur
- Peningkatan kuat tekan sangat cepat
- Kuat tekan akhir tinggi
- Dikompensasi terhadap susut
- Tidak mudah terbakar, tidak beracun
- Tidak korosif
- Struktur Laut: Juga direkomendasikan untuk perbaikan metode *grouting* untuk struktur bawah air dan di zona pasang surut dengan kebutuhan kuat tekan tinggi
- Aplikasi perbaikan: Tiang Jembatan, Tiang Beton, Dinding Pelabuhan, Pilar Dermaga

INFORMASI PRODUK

Kemasan	25 kg bag
Umur Penyimpanan	6 bulan dari tanggal produksi, jika disimpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka.
Kondisi Penyimpanan	Simpan pada kondisi kering dengan suhu antara +10 °C - +30 °C
Tampilan / Warna	Bubuk / Abu-abu
Massa Jenis	~2.19 kg/L

INFORMASI TEKNIS

Kuat Tekan	1 hari	~27.0 N/mm ²	(ASTM C-109)
	3 hari	~44.0 N/mm ²	
	7 hari	~60.0 N/mm ²	
	28 hari	~72.0 N/mm ²	

Kuat Tarik Lentur	28 hari	> 6.5 N/mm ²	(ASTM C-348)
Kuat Tarik Adhesi	28 hari	~1.5 N/mm ² (Kegagalan pada beton, diatas permukaan beton yang dikasarkan secara mekanis)	
	28 hari	~2.5 N/mm ² (Di atas permukaan beton grouting lama yang dikasarkan secara mekanis)	
Perluasan	1 - 3 jam (pada suhu +27 °C)	0.30 – 1.40 %	(ASTM C-940)

INFORMASI APLIKASI

Perbandingan Campuran	4.25 L per 25 kg bag (air berbanding bubuk = 17 % dari berat)		
Konsumsi	~ 1 880 kg/m ³ mortar.		
Imbal	13.30 L per 25 kg bag		
Tebal Lapisan	Rekomendasi ketebalan: 20 - 100 mm		
Flowability	Flow cone (mm)	≥ 200 mm	(ASTM C230/230M)
Suhu Produk	< +30 °C		
Suhu Udara Lingkungan	+10 °C - +35 °C		
Suhu Substrat	+10 °C - +35 °C		
Pot Life	25 menit		
Lama waktu "Setting"	4 - 7 jam		

DASAR DATA PRODUK

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data yang diukur sebenarnya dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali Sika.

CATATAN PENTING

- Ketebalan aplikasi minimum : 10 mm
- Direkomendasikan tebal dari SikaGrout®-214-11 ID dalam satu kali penuangan adalah 20 mm sampai 100 mm.
- Jika tebal melebihi 100 mm, prosedur khusus harus digunakan untuk mengantisipasi kenaikan suhu. Tambahkan air dingin atau agregat kasar ke dalam campuran (maksimum 40% berdasarkan berat bubuk), atau gunakan keduanya untuk menghilangkan kenaikan suhu.
- Variasi semen dapat menyebabkan perbedaan warna mortar.

EKOLOGI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pengguna harus membaca Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru sebelum menggunakan produk. Lembar Data Keselamatan (SDS) memberikan informasi dan petunjuk mengenai cara aman untuk penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk kimia. Lembar Data Keselamatan (SDS) berisi data yang terkait dengan keselamatan fisik, ekologi, toksilogi, dan lainnya.

INSTRUKSI APLIKASI

KUALITAS SUBSTRAT / PRA-PERAWATAN

- Bersihkan kotoran, minyak, gemuk, material lemah, dan kotoran lainnya yang menghambat ikatan material.
- Angkur yang akan di *grouting* harus dibersihkan dengan pelarut yang sesuai.
- Beton harus keras dan dikasarkan untuk mendapatkan daya rekat yang baik.
- Sebelum penuangan *grout*, permukaan harus dilembabkan sampai dengan kondisi SSD (saturated surface dry).

PEMASANGAN BEKISTING

Untuk *grouting* yang mengalir, buat bekisting agar *grouting* tidak bocor. Bekisting harus dilapisi dengan *bond-breaker* agar mudah dilepas. Jika kondisi bekisting yang rapat sulit dicapai, gunakan SikaSet Accelerator sebagai penyumbat (mengacu pada PDS SikaSet Accelerator).

PENGADUKAN

Masukkan jumlah air yang sudah ditakar ke dalam ember (tergantung pada konsistensi yang diperlukan). Tambahkan secara perlahan-lahan SikaGrout®-214-11 ID sambil diaduk. Aduk selama 3 menit untuk mencapai konsistensi yang merata. Gunakan mixer dengan kecepatan rendah (400 - 600 rpm) dengan *paddle* yang sesuai untuk mixer mortar.

APLIKASI

Dalam waktu 25 menit setelah pencampuran, tuangkan *grouting* ke dalam bekisting dari salah satu sisi untuk mencegah udara terjebak. Jangan digetarkan. Gunakan head box yang sesuai 150-200 mm dan pertahankan untuk memastikan *grouting* tetap mengalir. Pukulan pelan atau menarik kawat dari salah satu sisi dapat membantu aliran mortar dalam kondisi area kerja yang sulit.

PENGERINGAN

Lakukan *curing* basah minimal 3 hari dengan goni basah, lembaran plastik atau gunakan bahan kimia untuk *curing* (Antisol)

PEMBERSIHAN ALAT

Bersihkan semua peralatan aplikasi dengan air segera setelah digunakan. Material yang mengeras / mengering hanya dapat dibersihkan secara mekanis.

BATASAN LOKAL

Harap dicatat bahwa sebagai hasil dari peraturan lokal tertentu, data yang dinyatakan dan digunakan sebagai rekomendasi untuk produk ini dapat berbeda untuk tiap negara. Silakan periksa Lembar Data Produk Lokal untuk data produk dan kegunaannya yang tepat.

CATATAN HUKUM

Informasi dan khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan akhir dari produk Sika, diberikan dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Sika dari produk tersebut ketika disimpan, ditangani dan diaplikasikan dengan benar dan dalam kondisi normal sesuai dengan rekomendasi Sika. Dalam prakteknya, perbedaan material, substrat dan kondisi aktual lapangan adalah faktor yang mengakibatkan tidak ada jaminan sehubungan dengan diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kewajiban yang timbul dari hubungan hukum apapun. Dapat disimpulkan baik dari informasi ini, atau dari setiap rekomendasi tertulis, atau dari saran lain yang ditawarkan, pengguna produk harus menguji kesesuaian produk untuk aplikasi dan tujuan yang dimaksud. Sika berhak untuk mengubah sifat dari produk-produknya. Hak milik dari pihak ketiga harus diperhatikan. Semua pesanan diterima sesuai dengan persyaratan penjualan dan pengiriman kami yang berlaku. Pengguna harus selalu mengacu pada Lembar Data Produk lokal terbaru untuk produk yang bersangkutan, salinan akan disediakan atas permintaan.

PT. Sika Indonesia Head Office and Manufacturing

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20
Limusnunggal-Cileungsi
Bogor 16820-Indonesia
Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21
8230026



Lembar Data Teknis
SikaGrout®-214-11 ID
Juli 2022, Versi 01.01
020201010010000426

SikaGrout-214-11ID-in-ID-(07-2022)-1-1.pdf